


ATITIKTIES DEKLARACIJA (Pagal Reglamentą (EB) Nr. 10/2011 ir Lietuvos HN 16:2011)

Kaunas, 2018-05-17

1. Deklaracijos teikėjas – UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas, www.sanitex.eu
2. Gamintojas – GUILLIN POLSKA Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, PL 58-400 Oleśnica, Lenkija, www.groupequillin.com, platintojas – UAB „Starpakas“, Kalvarijos g. 38, LT-46346 Kaunas, www.starpakas.com.
3. Atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateikta atitikties deklaracija (26 April 2018).
4. Gaminiai: **stalo įrankiai ir puodeliai iš polistireno (PS)**.
5. Žaliavos ir gaminiai atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:
 - 2004 spalio 27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui Nr. **1935/2004** dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinusiam direktyvas 80/590/EEB, 89/109/EEB;
 - 2011 sausio 14 (EB) Komisijos Reglamentui Nr. **10/2011** dėl plastikinių žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - 2006 gruodžio 22 (EB) Komisijos Reglamentui Nr. **2023/2006** dėl geros gamybos praktikos žaliavoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maisto produktais (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - 1994 gruodžio 20 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai Nr. **94/62/EC** dėl pakavimo ir pakavimo atliekų (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus).
6. Gaminiai pasižymi šiomis savybėmis:
 - bendroji migracija neviršija 10 mg/dm²:

Maistinis modelinis tirpalas	Bandymo sąlygos	Vidutinis rezultatas
Distiliuotas vanduo	10 parų, temp. +40° C	≤ 10 mg/dm ²
3% acto rūgštis	10 parų, temp. +40° C	≤ 10 mg/dm ²
95% etilo spiritas	10 parų, temp. +40° C	≤ 10 mg/dm ²

 - sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Cr, Hg) suminė koncentracija neviršija 100 ppm.
7. Gaminių naudojimo sąlygos:
 - skirti liestis su visų rūšių maisto produktais;
 - sąlyčio temperatūrinės sąlygos: kaitinimas iki +70° C išlaikant ne ilgiau kaip dvi valandas;
 - skirti ilgalaikiam laikymui kambario arba žemesnėje temperatūroje.
8. Deklaracija atnaujinama, kai dėl gamybos pokyčių ar naudojamų žaliavų pasikeičia sudedamųjų dalių išsiskyrimas arba kai gaunama naujų mokslinių duomenų.



Direktoriaus padėjėjas kokybei

Ričardas Butkus

A.Butkienė, 8 37 40 11 09